

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Norma di riferimento: EN 14411 Specification Reference: EN 14411 Norme de Référence: EN 14411 Надпись: EN 14411 Norma de referência: EN 14411 Norma на стандарты: EN 14411.	METHODO PROVA TEST METHOD METHODE D'ESSAI PRÜFUNGSMETHODE VALOR DECLARADO МЕТОДИЧТА НА ПРОВ	RIFERIMENTO NORMA - REFERENCE STANDARD REFERENCIA NORMA - STANDARDWERT BEZECNENÁ NORMA - STANDARDHÁH NORMA				VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE VALOR DECLARÉ - ERKLÄRTER WERT VALOR DECLARADO - ОБЪЯВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ						
			App-G-Gr-Ra	App-G-Gr-Ra	App-G-Gr-Ra	App-G-Gr-Ra	Liscio SM	SAFE SM	GRIP SM	Mod.2/25	Liscio SM	SAFE SM	GRIP SM
CARATTERISTICO (E DIMENSIONALI) DIMENSIONAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES СВОЙСТВА ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ НАМАТЕРИАЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООТВЕТСТВИЮТ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ		ISO 10545-2	CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME				CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME CONFORME						
MASA D'ACQUA ASSORBITA IN % WATER ABSORPTION MASSE D'EAU ABSORBÉE EN % WASSERANNAHME MADA DE AGUA ABSORVIDA EN % ПОГЛОЩЕНИЕ ВОДЫ		ISO 10545-3	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%	E < 0.5%
FORZA DI ROTOLLA IN N (SP > 7.5 MM) BREAKAGE RESISTANCE IN N (SP > 7.5 MM) RESISTENZA ALLA SFILATURA IN N (SP > 7.5 MM) BRUCHKRAFT IN N (SP > 7.5 MM) RESISTENCIA A LA ROTURA EN N (SP > 7.5 MM) ПРОПУСКОВАЯ СИЛА (ПРИ СП > 7.5 MM)		ISO 10545-4	> 700	> 700	> 700	> 1300	> 700	> 700	> 700	> 700	> 700	> 1300	1300
RESISTENZA ALLA FRESSIONE IN N/mm2 NITRO FLEASALM STRENGTH TEST RESISTANCE TO IMPRESSION IN N/mm2 BELEGESTÄRKE IN N/mm2 ПРОЧНОСТЬ НА КАМНИЕ		ISO 10545-5	35 min	35 min	35 min	35 min	> 35	> 35	> 35	> 35	> 35	> 45	> 45
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DELLE PIASTRELLE NON SMALTITE RESISTANCE TO DEEP ABRASION OF UNGLAZED TILES RESISTANCE A LA BRASION PROFONDE DES CAISELUX NON ÉMALLÉS RESISTENCIA A LA ABRAZÓN PROFUNDA DE LOS AZULEJOS SIN ESMALTAR СТОЙКОСТЬ К ГЛУБОКОМУ ИСПОЛЗОВАНИЮ НЕ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ		ISO 10545-6	-	-	-	< 173 mm3	-	-	-	-	-	-	< 150
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE DELLE PIASTRELLE SMALTITE RESISTANCE TO ABRASION OF GLAZED TILES RESISTANCE A LA BRASION DES CAISELUX ÉMALLÉS RESISTENCIA A LA ABRAZÓN DE LAS BALDOSES ESMALTADAS СТОЙКОСТЬ К ИСПОЛЗОВАНИЮ ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКИ		ISO 10545-7	COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE SEE MANUFACTURER'S DECLARATION SELON DÉCLARATION DU PRODUCTEUR ENTSPRECHEND DER HERSTELLERANGABEN TAL COMO DECLARA EL FABRICANTE СООТВЕТСТВИЕ ДАННЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ				-						
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANT RESISTANCE AUX VARIATIONS THERMIQUES TEMPERATURSCHOCK RESISTANT СТОЙКОСТЬ К ТЕРМИЧЕСКИМ ПЕРЕПАДАМ		ISO 10545-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RESISTE RESISTANT RESISTE ERFÜLLT RESISTE СТОЙКАЯ
RESISTENZA AL CAVERIL DI PIASTRELLE SMALTITE GLAZE CRAZING RESISTANT RESISTANCE TO CAZING FOR GLAZED ESMALTÉS WIDERSTAND GEGEN HAARISSE VON GLASIERTEN FLIESEN RESISTENCIA A LA CAZÓN EN LOS AZULEJOS ESMALTADOS СТОЙКОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ КРИВОКОН НА ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКЕ		ISO 10545-11	RICHIESTA REQUIRED REQUIERE GEFORDERT ТРЕБУЕТСЯ				-						
RESISTENZA AL GEL FROST RESISTANT RESISTANCE AU GEL PROTECTORRESISTANT RESISTENCIA A LA HELADA МОРОУСТОЙКОСТЬ		ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED REQUIERE GEFORDERT ТРЕБУЕТСЯ				RICHIESTA REQUIRED REQUIERE GEFORDERT ТРЕБУЕТСЯ						
RESISTENZA A ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENCIA A LAS ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS RESISTENCIA A LOS ALTOS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ И ОСНОВ		ISO 10545-13	-				-						
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI ED ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI RESISTENCIA A LAS BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS RESISTENCIA A LOS BAJOS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS СТОЙКОСТЬ К НИЗКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ КИСЛОТ И ОСНОВ		ISO 10545-14	-				-						
RESISTENZA AI PRODO. CHIMICI DI USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PERSONA RESISTANCE TO HOUSE CHEMICALS TO BE USED DOMESTICALLY AND ADDITIVES FOR PERSONS RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y A LOS ADITIVOS PARA PERSONAS СТОЙКОСТЬ К ДОМАШНИМ ХИМИКАТАМ И ДОБАВКАМ ДЛЯ ЛЮДЕЙ		ISO 10545-15	-				-						
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING WIDERSTAND GEGEN FLECKENBILDNER RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ		ISO 10545-14	CLASSE 3				CLASSE 3						
COEFFICIENTE D'ATTRITO (SCIVOLATA) FRICTION COEFFICIENT (SLIP-RESIST) KOEFFICIENT DE FROTTEMENT (ANTI-GLISSAGE) КОЭФ. ТРЕНИЯ		DIN 51130 DIN 51097 BCR DM 236/89	-				-						

N.A. 1
Characteristic not applicable for the destination of use: pavimento/ristrutturazione interno vasca. / Not suitable for the following application: pool floor and wall tiling. / Caractéristique non applicable à la destination d'usage suivante: revêtement de sol et de mur du bassin. / Für den Verwendungszweck nicht anwendbare Charakteristik: Fußboden/Wandverkleidung Beckeninnen. / Característica no aplicable para utilizar en suelos o revestimientos interiores de vasos de piscinas.
Характеристика не применяется для данного назначения: настил пола и облицовка стен в бассейне.

N.B.
I risultati dei test si riferiscono alla sola prima scelta e non sono riferibili ai pezzi speciali. / The test results refer only to first class items and they do not regard the trim pieces. / Les résultats des tests ne se rapportent qu'aux articles de premier choix et ne concernent pas les pièces spéciales. / Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die erste Wahl und sind nicht auf Spezialteile übertragbar. / Los resultados de las pruebas hacen referencia únicamente a la primera clasificación y no conciernen a las piezas especiales. / Результаты тестов относятся лишь только к первому сорту и не распространяются на специальные изделия.

N.B.1
12,5x25 (5"x10"). Surface de vente calculée à l'échelle sur la base de la dimension conventionnelle, égale à la dimension nominale plus joint de 5 mm. / Sales area calculated on the basis of the standard size, equal to the nominal size plus a 5 mm joint. / La superficie de ventas calculada en la base de la dimension convencional, igual a la dimension nominal más junta de 5 mm. / Verkaufsfläche unter Kalkulation auf der Grundgröße konventioneller Abmessungen gleich der Nennabmessungen plus einer Fuge von 5 mm. / 12,5x25 (5"x10"): реализация площадь плитки рассчитывается на базе условного размера, равного номинальной площади плюс швы 5 мм.

放射性水平 A

Certificatione obbligatoria per l'esportazione in Cina
Certification mandatory for export to China
Certificación obligatoria por exportación en China
Für den Export nach China obligatorische Zertifizierung
Certification obligatoria para la exportación a China
Обязательная сертификация для экспорта в Китай

FLORIM Ceramiche Spa - Via Canaletto, 24 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italia

EN 14411

PER INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI TECNICI SU MARCATURA CE VEDERE IL SITO WWW.FLOORGRES.IT
PLEASE REFER TO OUR WEB SITE WWW.FLOORGRES.IT FOR TECHNICAL INFORMATION RELATED TO CE LABELING.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR L'AVIS TECHNIQUE DE LA MARQUE CE VEUILLEZ CONSULTER LE SITE WWW.FLOORGRES.IT
INFORMATIONEN BEZÜGLICH TECHNISCHER DATEN ZUR BESCHRIEBUNG CE ENTNEHMEN SIE UNSERER WEBSITE WWW.FLOORGRES.IT.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО МАРКИРОВКЕ CE ОМОТИТИ САЙТ WWW.FLOORGRES.IT

Le tonalità dei colori sono indicative / The colour shades are indicative
les nuances des couleurs sont indicatives / Die Farbtöne sind annehmend
Las tonalidades de los colores son indicativas / ТОНА ЦВЕТОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫМИ